

## 港湾コンクリート構造物 高機能型塗装 「ワンダーコーティングシステムW-MG」



3社共同開発

 東洋建設株式会社


 大成建設グループ  
TAISEI  
大成口テック

 FECT  
Functional.Eco-friendly.Chemical.Technology

東洋建設株式会社 総合技術研究所 研究統括部  
湯地 輝



# 研究背景



港湾コンクリート構造物の供用について・・・

## 1. 長期的な供用の観点から維持管理の重要性

- 定期（目視）点検、診断、評価、対策のサイクルを効率化する技術開発  
→ 「LCC（ライフサイクルコスト）低減に直結」

## 2. 港湾コンクリート構造物の長寿命化を図る手段 ⇒ 予防保全対策


- 塩害が主な要因、「塩分浸透の遮断対策」が効果的

## 3. 既存の表面被覆工法の課題

- 複数層の塗重ねと長時間の養生時間が必要  
→ 「施工に時間を要する」
- 被覆材が有色でコンクリート表面が視覚的に確認できない  
→ 「変状の把握に制約あり」



# 既存技術



無機系ガラス質膜による構造物表面保護工法

## ガラスコートシリーズ


構造物の耐久性アップ&  
ライフサイクルコスト低減を実現する  
高性能塗装システム。

国土交通大臣認定不燃材料

NEXCO西日本監修のトンネル内装塗装材料の  
基準試験において、性能評価試験結果に基づき  
適合する評価を受けW-TNI法とW-CI法が  
「不燃材料」に大臣認定されました。




ガラス質膜  
なし




コンクリート構造物に雨水や  
塩分が侵入。

劣化  
発錆



ガラス質膜  
あり



ガラス質膜で表面を保護することで、コンクリート構造物の長  
期耐久性の向上が図れる。

### □特徴

- 透明
- 雨風や紫外線に強い
- 汚れがつきにくく、落ちやすい

トンネル内装保護などの陸上構造物で使用




港湾構造物へ適用することで、  
効率的な維持管理が可能では?  
材料を港湾用に改良して適用検討へ





# 既存技術




シリーズ名	主な目的	工法名	塗膜構成・使用材料 塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	適用箇所							
ガラスコート シリーズ	落書き防止 張り紙防止	W-G	<table border="1"> <tr><td>② 600クリアー</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>① 100SGクリアー</td><td>0.06</td></tr> <tr><td colspan="2">各種基材面</td></tr> </table>	② 600クリアー	0.04	① 100SGクリアー	0.06	各種基材面		タイル面・金属面・ 一般塗装面 等	
② 600クリアー	0.04										
① 100SGクリアー	0.06										
各種基材面											
トンネル内装保護	W-TN	<table border="1"> <tr><td>③ 600クリアー</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>② 100WBカラー</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>① 下地調整フィラー</td><td>0.6</td></tr> <tr><td colspan="2">コンクリート基材面</td></tr> </table>	③ 600クリアー	0.04	② 100WBカラー	0.17	① 下地調整フィラー	0.6	コンクリート基材面		トンネル内装・橋脚・ カルバート壁面 等
③ 600クリアー	0.04										
② 100WBカラー	0.17										
① 下地調整フィラー	0.6										
コンクリート基材面											
閉所壁面等保護	W-C	<table border="1"> <tr><td>③ 700WBカラー</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>② 700WBカラー</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>① 下地調整フィラー</td><td>0.7</td></tr> <tr><td colspan="2">コンクリート基材面</td></tr> </table>	③ 700WBカラー	0.1	② 700WBカラー	0.1	① 下地調整フィラー	0.7	コンクリート基材面		閉所空間壁面 等
③ 700WBカラー	0.1										
② 700WBカラー	0.1										
① 下地調整フィラー	0.7										
コンクリート基材面											
耐水・耐食対策	W-R	<table border="1"> <tr><td>① or 3500クリアー</td><td>0.04</td></tr> <tr><td>4000クリアー</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">各種基材面</td></tr> </table>	① or 3500クリアー	0.04	4000クリアー		各種基材面		一般塗装面・ 金属面 等		
① or 3500クリアー	0.04										
4000クリアー											
各種基材面											
塩害・港湾施設対策 シリーズ	コンクリート構造物 塩害対策	W-MG	<table border="1"> <tr><td>② 720クリアー</td><td>0.2~0.3</td></tr> <tr><td>① 720プライマー</td><td>0.1~0.2</td></tr> <tr><td colspan="2">コンクリート基材面</td></tr> </table>	② 720クリアー	0.2~0.3	① 720プライマー	0.1~0.2	コンクリート基材面		港湾施設 コンクリート構造物 等	
② 720クリアー	0.2~0.3										
① 720プライマー	0.1~0.2										
コンクリート基材面											





# 既存技術



## □名称

港湾コンクリート構造物 高機能型塗装  
～ワンダーコーティングシステム W-MG（港湾施設用）～

## □対象


（新設・既設）港湾施設の鉄筋コンクリート構造物の塩害対策

## □特徴

- 透明であり、塗装後も基盤の可視化が可能
- 高い物質透過抵抗性を保有
- 被膜材が薄い、短い硬化時間、塗布後のダレ落ちが少ない
- プライマー1層、上塗1層（2回塗り仕上げ）の2工程、  
短時間での塗重ね可能





# 塗料の品質確認試験結果一覧





(一財)沿岸技術研究センター「港湾コンクリート構造物補修マニュアル」			本工法試験結果	
評価項目	試験方法	評価基準	試験方法	試験結果
塗膜の外観	JIS K 5600	塗膜が均一で流れ・むら・われ・はがれのないこと	JIS K 5600	塗膜が均一で流れ・むら・われ・はがれなし
耐候性	JIS K 5600	促進耐候性試験を300時間行ったのち、ふくれ・われ・はがれ・軟化・溶出がないこと	JIS K 5600	促進耐候性試験を3,000時間行ったのち、ふくれ・われ・はがれ・軟化・溶出なし
塗膜の 塩化物イオン透過量	日本道路協会方式	$1.0 \times 10^{-3} \text{ mg/cm}^2 \cdot \text{日}$ 以下	JSCE-K521	$0.7 \times 10^{-3} \text{ mg/cm}^2 \cdot \text{日}$ 以下(定量下限)
耐アルカリ性	JIS K 5600	水酸化カルシウムの飽和溶液に30日間浸漬しても、塗膜にふくれ・われ・はがれ・軟化・溶出がないこと	JIS K 5600	塗膜にふくれ・われ・はがれ・軟化・溶出なし
ひび割れ追従性	日本道路公団方式	標準養生後、母材のひび割れ幅が0.4mmまで塗膜に欠陥が生じないこと	JSCE-K532	5.2mm
耐海水性	JIS K 5600	塩化ナトリウムの3%溶液に30日間浸漬しても、塗膜に変状がないこと	JIS K 5600	変化なし
コンクリート及び 断面修復材との 付着強度	JSCE-K531 あるいは 建研式付着力試験	標準養生後、耐アルカリ性試験後、耐海水性試験後のそれれにおいて $1.0 \text{ N/mm}^2$ 以上 (湿潤面に塗装した場合においても同様とする)	建研式付着力試験	標準養生後 $2.4 \text{ N/mm}^2$
				耐アルカリ性試験後 $1.3 \text{ N/mm}^2$
				耐海水性試験後 $2.2 \text{ N/mm}^2$

# 本技術の適用範囲（新設・プレキャスト）




# 本技術の適用範囲（既設）





# 既存技術



## □名称

港湾コンクリート構造物 高機能型塗装  
～ワンダーコーティングシステム W-MG（港湾施設用）～

## □対象


（新設・既設）港湾施設の鉄筋コンクリート構造物の塩害対策

## □特徴



- 透明であり、塗装後も基盤の可視化が可能
- 高い物質透過抵抗性を保有
- 被膜材が薄い、短い硬化時間、塗布後のダレ落ちが少ない
- プライマー1層、上塗1層（2回塗り仕上げ）の2工程、  
短時間での塗重ね可能

**沿岸技術研究センター：港湾関連民間技術の確認審査・評価事業へ**

# 港湾関連民間施設の確認審査・評価事業




2024年1月 評価証授与






# 開発目標および評価項目




開発目標および評価項目	試験項目	試験	実績	比較	確認方法
開発目標（1） 表面被覆層が透明であり、基盤表面が目視できること	試験施工 目視確認 光沢度	○	○	○	試験施工箇所目視観察 および光沢度計測
開発目標（2） 施工（塗装開始から養生開始まで）を1日で完了すること	試験施工	○	○	○	試験施工時の工程
開発目標（3） 各腐食劣化因子（塩分・水・空気）の浸入を防止すること	透気・ 透水試験 塩分測定	○	○	○	トレント法 加圧透水試験 JIS A 1171:2016 塩化物浸透深さ試験 (暴露試験体)
開発目標（4） キセノンランプ法（促進耐候性試験：JIS K 5600）にて、3000時間経過後も、耐候性（白亜化がなく、塗膜にわれ、剥がれがない）を有すること	促進耐候性 試験	○	-	-	JIS-K 5600 : 2008
開発目標（5） ひび割れ追従性試験（JSCE-K 532）にて、高追従性（伸び幅2mmまで）を有すること	ひび割れ 追従性試験	○	-	-	JSCE-K 532:2013

# 実構造物への試験施工



## ■係留ドルフィンへの試験施工




白：比較用塗料



- 無対策
- 比較用塗料
- ワンダーコーティング




# 実構造物への試験施工



順序	測定項目	測定方法	目的
塗布前	含水率	表面水率計	表面の含水状態の把握
	表面塩化物イオン濃度	コアサンプリング	塩化物イオンの有無の確認
塗布直後	膜厚	ウェットゲージ法	標準膜厚の確認
硬化後	光沢度	光沢度計 (JIS K 5600-4-7)	初期値計測



- ・含水率 約5%（表面温度約8°C）
- ・表面塩化物イオン濃度 20kg/m<sup>3</sup> 以上 (0~10mm)
- ・ウェット膜厚 125~150μm (ワンダーコーティング)



# 実構造物への試験施工


■開発目標（1） 表面被覆層が透明であり、基盤表面が目視できること

ドルフィンへの実証実験（東北地方タンカー係留施設）







# 実構造物への試験施工



■開発目標 (2) 施工（塗装開始から養生開始まで）を1日で完了すること





# 実構造物への試験施工

■開発目標 (2) 施工（塗装開始から養生開始まで）を1日で完了すること

実際の工程

WCS-MG	10月														
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
WCS-MG	ケレン													プライマー 主剤1層目 主剤2層目	
比較用塗料	ケレン	荒天 待機	プライマー	荒天 待機	パテ塗布	荒天 待機	荒天 待機	下塗り	上塗り						

詳細工程  
(W-MG)

	10/27(木)											
	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00		
プライマー				■ 乾燥時間30~60分								
主剤1層目					→ ■ 乾燥時間2時間							
主剤2層目						→ ■						


← 全工程を4時間以内に完了した →

ワンダーコーティング塗装日数：1日（4時間）


比較用塗料塗装日数：4日

港湾環境での塗装作業で大幅な施工短縮に期待！！


# 試験結果




## ■開発目標 (3) 各腐食劣化因子（塩分・水・空気）の浸入を防止すること



塩化物イオン浸透確認  
(暴露試験体／硝酸銀噴霧)



各腐食劣化因子の浸入の防止を確認




# 試験結果

■開発目標 (4) キセノンランプ法（促進耐候性試験：JIS K 5600）にて、3000時間経過後も、耐候性（白亜化がなく塗膜にわれ、剥がれがない）を有すること


キセノンランプ促進耐候性試験（3000時間）を実施し評価  
\*紫外線照射しながら水を散水

評価試験項目	耐候性試験時間(時間)			
	0	1500	2500	3000
目視観察	-	○	○	○
色彩測定	○	○	○	○
光沢保持率	○	○	○	○
密着性確認	-	-	○	○




3000時間経過後も、白亜化がほとんどなく、塗装にわれ、はがれがないことを確認

# 試験結果




- 開発目標 (5) ひび割れ追従性試験 (JSCE-K 532) にて、  
高追従性（伸び幅2mmまで）を有すること

試験方法




ひび割れ追従性試験結果



最低値が2mm以上あることを確認

# まとめ




□ワンダーコーティングをすることで・・・

- 工期の短縮（1日で施工完了）
- 維持管理の合理化（基盤を直接目視可能）
- ライフサイクルコストの縮減

□今後の展望

- 適用範囲の拡大
  - ・高機能化：剥離・剥落防止、施工性向上 など
  - ・鋼材用材料の開発



TOYO CONSTRUCTION CO., LTD.